

Huile Plan de travail KUNOS 243

Destination	En intérieur, pour les bois massifs tels que plans de travail de cuisine, appuis de fenêtre, meubles de salle de bains. Ne pas utiliser pour le pour le placage, le Multiplis, le OSB, le bois mordancé et à l'intérieur des meubles.
Caractéristiques	Après la 1ère couche, imprègne avec aspect mat. Après 2 à 3 couches surface satinée. Hydrofuge conformément à la norme DIN 68 861, Partie 1. Résistant à la salive et à la sueur selon la norme DIN 53 160. Testé pour les jouets selon la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, essence d'orange, composants isoaliphatiques, acide silicique, sucre aminé deshydrogéné, cire micronisée et siccatifs sans plomb.
Teintes	002 Incolore.
Dilution	Au Diluant SVALOS N° 222 ou au Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.
Application	Appliquer non dilué au pinceau, rouleau ou au tampon ou dilué au pistolet (avec 10 – 30% de SVALOS N° 293 Diluant pour application au pistolet) à une température ambiante supérieure à 16°C.
Rendement	Faire un essai préalable! Selon le pouvoir absorbant et l'essence : 1ère couche : 45 ml / m ² , soit 22 m ² au litre 2ème couche: 11 ml / m ² , soit 88 m ² au litre 3ème couche: 4 ml / m ² , soit 295 m ² au litre En application au pistolet, ajouter au maximum 30 % de Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 293.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 12 heures pour la première couche, puis 24 heures pour les couches suivantes. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, délais de séchage plus courts et faire pénétrer en polissant la surface plus tôt. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, les délais de séchage seront plus longs que ceux indiqués ci-dessus.
Densité	Environ 0,91 g / ml.
Précautions d'emploi	Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile Plan de travail KUNOS N° 243, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,25 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l .
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Conseils d'utilisation	KUNOS 243 - Huile Plan de travail
------------------------	-----------------------------------

Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépolvé. Effectuer un brossage minutieux, dans le sens des fibres, des types de bois à larges pores (chêne, frêne, châtaignier, orme, acajou et teck). Effectuer un ponçage progressif jusqu'au grain 240, sauf chêne: grain maximum 180.
Application	Bien remuer le produit avant l'emploi. Enlever la peau qui a pu se former sur le produit dans les pots entamés. Selon le pouvoir absorbant du support, l'essence et la sollicitation ultérieure: de 1 à 3 couches jusqu'à obtention d'un film de surface. Attendre env. 3 minutes après chaque couche et faire pénétrer l'excédent d'huile en polissant bien avec un chiffon non pelucheux. Après séchage de la 1ère couche effectuer un égrenage intermédiaire au grain 280.
En finition	Sur des surfaces déjà huilées avec le Vernis à l'huile naturelle KUNOS N° 244 ou l'huile universelle Bois ARDVOS N° 266, possibilité d'appliquer KUNOS N° 243 en finition pour donner une meilleure résistance. Préparer la surface en l'égrenant au grain 280 puis passer une couche selon les conseils ci-dessus.
Nettoyage courant	Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et nettoyer avec un chiffon humidifié (et non mouillé). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le nettoyage humide de l'Entretien Meubles & Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA. Pour un entretien à l'huile, passez de l'huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon dès que la surface est devenue terne.
Entretien	L'entretien se fera selon la sollicitation du support, en règle générale 1 à 2 fois par an. Egrener le bois au grain 280 puis appliquer finement de l'huile Plan de travail KUNOS N° 243 au chiffon. Après le séchage, la surface doit présenter un brillant homogène, si ce n'est pas le cas répéter l'opération.
Conseils d'utilisation	Le « temps ouvert » pendant l'application peut être prolongé en ajoutant jusqu'à 10% de Diluant pour application au pistolet SVALOS N° 292. En cas d'utilisation sur bois de bout collé, faire un essai. Avant l'application, veiller à ce que les colles soient entièrement durcies.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.