

KEIM Spezial-Fixativ®

1. Produktbeschreibung

KEIM Spezial-Fixativ ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel aus reinem, flüssigem Kaliumsilikat und geringen organische Zusätzen für KEIM Dispersionssilikatfarben nach VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

2. Anwendungsbereich

KEIM Spezial-Fixativ dient als Verdünnungsmittel für folgende KEIM Anstrichsysteme:
KEIM Granital-System
KEIM Quarzil-System
KEIM Ecosil-ME-System
KEIM Biosil-System
KEIM Mycal-Top
Mit KEIM Spezial-Fixativ können stark saugende mineralische Untergründe in ihrer Saugfähigkeit reguliert bzw. reduziert werden.

3. Produkteigenschaften

KEIM Spezial-Fixativ verkieselt unlösbar mit dem Untergrund, ist hoch diffusionsfähig, hoch witterungsstabil und unbrennbar.

- verkieselt unlösbar mit dem Untergrund
- witterungsstabil
- nicht filmbildend
- extrem wasserdampfdurchlässig
- nicht brennbar
- UV-beständig
- pilz- und schimmelwidrig
- beständig gegen Industrieabgase
- lösemittelbeständig
- umweltfreundlich, günstige Ökobilanz
- baubiologisch einwandfrei

Materialkenndaten

- Spez. Gewicht: ca. 1,03 g/cm³
 - pH-Wert: ca. 11,3
 - organ. Anteil: < 5%
- milchig

Farbton

4. Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, staubund fettfrei sein.

Verarbeitung

Zur Vorgrundierung stark saugender Untergründe: KEIM Spezial-Fixativ unverdünnt mit der Bürste auftragen
Zur Verdünnung der Systeme KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Mycal-Top und KEIM Biosil: Siehe jeweiliges Technisches Merkblatt

Verarbeitungsbedingungen

Umluft und Untergrundtemperatur > + 5°C.

Trockenzeiten

Zwischen Vorgrundierung und Grundanstrich sowie zwischen den Anstrichen ist eine Trockenzeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Verbrauch

Für eine Vorgrundierung auf glattem Untergrund: ca. 0,1–0,2 l/m² KEIM Spezial-Fixativ. Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert, abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. Lieferform	5-l- und 20-l-Kanister
6. Lagerung	Bei verschlossenem Gebinde und kühler, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
7. Kennzeichnung nach GefStoffV	entfällt
8. Transportkennzeichnung	entfällt
9. Entsorgung	EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
10. Sicherheitshinweise	KEIM Spezial-Fixativ ist alkalisch. Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzu lösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.