

FICHA TÉCNICA **CANNASTUC® tierra**

revoco de cáñamo y tierra para interiores, aislante y decorativo

Composición Mortero en seco, basado en ingredientes naturales, de origen vegetal (cáñamo) y mineral, como tierra y cal.
La cañamiza y fibra de cáñamo, aplicada en el revoco, es de una granulometría muy fina (0-6 mm).
Este producto es **libre de aditivos** químicos, plastificantes, estabilizantes, etc.

Aspecto Revoco fino, liso y suave, con fibras visibles en superficie. Color marron-cálido.

Acondicionamiento Sacos de 20 litros. Palets de 45 unidades (738 kg/ palet).

Utilización Revoco monocapa para interiores, aislante y decorativo.
También puede aplicarse sobre una supcapa de mortero maestreada.

Rendimiento **1,8 m²/ saco**, capas de 1 cm.

Aplicación Amasar en una espuerta con batidora manual, añadiendo 7,2 l de agua/ saco. Aplicar y trabajar con llana de acero inoxidable con esquinas redondeadas. El espesor de capas ideal es de 8-12 mm, en soporte mural rugoso y bien humedecido y con las juntas de mortero anteriormente secas y rellenas á ras del bloque (ladrillo cerámico, BTC, Cannabric...). En muros de piedra natural o soportes de diverso material aplicar subcapa de revoco basto de cal+ arena+Cannahabitat.
Redondear esquinas de pared, por lo menos ligeramente.
Evitar temperaturas extremas e insolación directa (verano) durante la aplicación y el secado. Guardar en seco en sacos cerrados.

Precauciones Llevar guantes y gafas de protección (el mortero contiene cal).

Características técnicas Cannastuc -tierra:
Conductividad térmica: **0,16 W/m·K**
Clasificación al fuego: **M1**
Densidad mortero en seco: 820 g/ l
Densidad mortero endurecido:
Inercia térmica: **1030 kJ/ m³·K**

Fabricante:

CANNABRIC
Cañada Ojeda, 8
E-18500 Guadix (Granada)
(0034) 958 66 33 44
(0034) 686 385 567
cannabric@cannabric.com
www.cannabric.com