

## Naturharz-Hartöl MELDOS 264

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich für massives Nadelholz, z.B. Möbel und saugfähige Steinplatten. Nicht geeignet für Innenteile von Schränken und Furniere.
<b>Eigenschaften</b>	Imprägnierend, dringt sehr tief ein. Belebt die natürliche Holzmaserung. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.
<b>Volldeklaration</b>	Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Orangenöl, Isoaliphate, Leinöl-Standöl, bleifreie Trockenstoffe.
<b>Farbton</b>	Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 9 nach Gardner).
<b>Verdünnung</b>	SVALOS - Verdünnung Nr. 222.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen (unverdünnt), Spritzen, Gießmaschine, Walzen mit Vollgummi, Tauchen (verdünnt mit SVALOS – Tauch- und Spritzverdünnung Nr. 293, mind. 20 %). Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten beachten und Überstand schneller abnehmen.
<b>Verbrauch</b>	Erstanstrich: 1 l unverdünnt reicht für ca. 17 m <sup>2</sup> , d.h. 60 ml/m <sup>2</sup> . Zweitstrich: 1 l unverdünnt reicht für ca. 33 m <sup>2</sup> , d.h. 30 ml/m <sup>2</sup> , dritter Anstrich: 1 l unverdünnt reicht für ca. 84 m <sup>2</sup> , d.h. 12 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes auch erheblich weniger. Durch Probeanstrich zu ermitteln!
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte. Erstanstrich: ca. 8 - 16 Stunden. Weitere Anstriche und "naß-in-naß"-Imprägnierung: ca. 16 - 24 Stunden, abhängig von Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Die Trocknung soll bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen ablaufen.
<b>Dichte</b>	Ca. 0,84 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Auf Schrankinnenflächen trocknen leinöhlhaltige Produkte aufgrund unzureichender Sauerstoff- und Lichtzufuhr häufig verzögert, dadurch entsteht ein lang anhaltender Leinölgeruch, geeigneter sind Schellacke (LANDIS Nr. 701) oder KALDET-Holzlasur Nr. 270. Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser getränkt aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,05 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 l; 200 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

**Verarbeitungshinweise****MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264****Nadelholz**

Das Holz soll trocken, fest und saugfähig, feingeschliffen, (Möbel 240er Körn.), sauber, harz- und staubfrei sein. Leime und Kleber müssen vollkommen durchgetrocknet sein. Je nach Anforderung und Saugfähigkeit: 1 - 3 Aufträge. Holz soll gesättigt sein. Ölüberstände, d.h. Ölpfützen auf dem Holz 30 Minuten nach jeweiligem Auftrag auf noch saugfähige Stellen verteilen oder abnehmen. Zwischenschliff mit 240iger Papier. Zur Nachbehandlung geeignete Produkte: ARDVOS - Holzöl Nr. 266, ALISA -Hartwachs Nr. 302, SOGO - Heiß -Hartwachs Nr. 307, BEKOS - Möbelwachs Nr. 312 oder BIVOS - Ölwachs Nr. 375. Im **Spritzwasserbereich** sowie in **Feuchträumen**: MELDOS - Naturharz-Hartöl Nr. 264 oder ARDVOS -Holzöl Nr. 266, ohne Wachsaufrag.

**Offenporige Steinplatten, Cotto-Fliesen**

Nach dem Absäuern mit GLOUROS – Steinreiniger Nr. 1808 (Angaben des Herstellers beachten) die Fliesen mindestens 4 Wochen unbehandelt lassen. An unauffälliger Stelle eine Fliese behandeln; wenn weiße Punkte oder Schleier auftreten, erneut absäuern. Sättigung mit MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264. Sorgfältige Abnahme des Ölüberstandes ca. 20 Minuten nach dem Auftrag. Hinsichtlich Nachbehandlung Hinweise s.o. beachten.

**Renovierung alter Möbel**

Porenschließende Altanstriche (Ölfarben, Lackfarben, Dickschichtsysteme), auch Wachsbeschichtungen, durch Abschleifen oder Abbeizen rückstandslos entfernen, der Untergrund soll fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Offenporige Altanstriche säubern, ggf. anschleifen, auf Saug- und Auftragsfähigkeit prüfen, Behandlung entsprechend einstellen. Weiterverarbeitung wie unter Nadelholz, ggf. verringerte Saugfähigkeit beachten.

**Hinweise**

Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften. Nach jedem Auftrag soll ca. 20 - 30 Minuten später das nicht in das Holz eingedrungene Öl mit einem nicht fasernden Tuch abgenommen werden, da sonst häufig eine ungleichmäßig glänzende, nicht trocknende Oberfläche entsteht. Immer Probeanstriche auftragen. MELDOS-Naturharz-Hartöl Nr. 264 eignet sich nicht zur Nachbehandlung gebeizter Oberflächen. Bei Laubhölzern kann

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.