

Terrassen-Öl ALIS 579

Anwendungsbereich	Im Außenbereich, für Holz – Terrassen, - Fassaden, - Fenster aus Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie, Zeder. Für die Erstbehandlung und Pflege.
Eigenschaften	Nach dem 2. Auftrag imprägnierte, wasserabweisende, UV-beständige Oberfläche. Nach der Pflege Auffrischung.
Volldeklaration	Leinöl, Holzöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Orangenöl, Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Erd- und Mineralpigmente, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe.
Farbtöne	<p>Buchsbaum (579-022)</p>  <p>Kastanie (579-048)</p>  <p>Teak hell (579-068)</p>  <p>Eiche (579-072)</p>  <p>Schwarz (579-101)</p>  <p>Oregon Pine (579-554)</p>  <p>Lärche (579-593)</p> 
Verarbeitung	Gut aufrühren, ggf. vorher Haut entfernen. Zwei Anstriche mit Pinsel oder Rolle in Holzfaserrichtung, bei Temperaturen über 10°C und niedriger Luftfeuchte, trockenem Wetter. Auf Fenster und Fassaden 3 Anstriche. 5 – 10 Minuten nach den jeweiligen Aufträgen das nicht ins Holz eingedrungene Öl mit Pinsel verteilen.
Verbrauch	Durch Probeauftrag zu ermitteln. Auf profilierten (geriffelten): 1. Auftrag: 1 l reicht für ca. 7 m ² , d.h. 140 ml/m ² . 2. Auftrag: 1 l reicht für ca. 35 m ² , d.h. 30 ml/m ² . Auf gehobelten Holzterrassen ist der Verbrauch bis zu 3mal niedriger.

Reinigung	Werkzeuge sofort nach der Arbeit mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchte ca. 5 – 8 Stunden. 2. und 3. Auftrag ca. 18 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten, bei niedrigeren Temperaturen längere Trockenzeiten beachten.
Dichte	Ca. 0,87 g/ml.
Hinweise	Mit ALIS Terrassen-Öl Nr. 579 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 24 Berührung mit der Haut vermeiden S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen Wassergefährdungsklasse WGK I (Selbsteinstufung)
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0l; 30,0l;
Lagerung	Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleinere Gebände umfüllen, um den Luftüberstand zu minimieren.



Verarbeitungshinweise	ALIS 579 - Terrassen-Öl
Vorbereitung	Untergrund muss saugfähig, fest, staubfrei und trocken sein. Ggf. anhaftende Moose, Algen, Pilze, etc. mit GLOUROS Reiniger Nr. 1806 restlos entfernen. Trockene Terrasse am Vorabend mit Plane gegen Taufall schützen.
Verarbeitung	Gut aufrühren. Ggf. Haut entfernen. Terrassen 2 Anstriche mit Pinsel oder Rolle in Holzfaserrichtung, bei Temperaturen über 10 °C und niedriger Luftfeuchte und trockenem Wetter. Nach 5 - 10 Minuten das nicht ins Holz eingedrungene Öl mit Pinsel verteilen. Fassaden und Fenster 3 Anstriche mit Pinsel in Holzfaserrichtung.
Reinigung	Mit GLOUROS Reiniger Nr. 1806 mindestens einmal im Jahr.
Pflege und Reinigung	Mit ALIS Terrassenöl Nr. 579 immer dann, wenn Abnutzungserscheinungen sichtbar werden bzw. wenn die Oberfläche matt aussieht.
Hinweise	Terrassenöl immer an unauffälliger Stelle ausprobieren, um zum

Beispiel die Verträglichkeit mit vorher verwendeten Anstrich- oder Pflegemittel, den Verbrauch, Farbgebung zu testen.
Unmittelbar nach dem Auftrag darf kein Ölfilm auf der Oberfläche stehen, sonst sofort mit nichtfusselndem Baumwolltuch abnehmen.
Bewitterte Flächen erst nach vollkommener Abtrocknung streichen.
Da Bangkirai und Teak ihre Holzfeuchte nur langsam abgeben, sollte der Anstrich in einer regenfreien Periode erfolgen. ALIS Terrassenöl ist für Spielgeräte geeignet. Eine Nachbehandlung mit KALDET Holzlasur Nr. 270 in für außen geeigneten Farbtönen ist sinnvoll.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.